

割石の試験成績書

碎石の試験結果は別紙の通りです。

1. 碎石の種類 . . . 大栗(20~15cm)
2. 試験結果 . . . 別紙

愛媛県宇和島市祝森乙480番地3

株式会社シンツ



石の圧縮強さ・見掛比重及び吸水率試験成績書

株シント 殿

〒797-0045
愛媛県西予市宇和島市坂戸321
愛媛県生コンクリート工業組合
南予支部宇和島支店
TEL 0894-62-3100 FAX 0894-62-7076
所長・承認署名者 竹村 賢

石の圧縮強さ・見掛密度及び吸水率試験結果は次のとおりでありますから通知いたします。

■依頼者申請事項

| | | | |
|-------|-----------|------|------|
| 採取年月日 | 2020年4月1日 | 試験目的 | 品質管理 |
| 工事箇所 | | | |
| 工事名 | | | |
| 施工者 | | | |
| 石の産地 | 宇和島市祝森産 | | |
| 石の分類 | 砂岩 | | |

■試験所証明事項

| | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 受付年月日 | 2020年4月13日 | 試験年月日 | 2020年4月17日 | |
| 試験方法 | JIS A 5006:1995 | | | |
| 養生期間 | 2020年4月15日 ~ 2020年4月17日 | | | |
| 養生温度 | 20±2℃(水中) | | | |
| 供試体寸法 | 10×10×20 cm | | | |
| 項目 | 単位 | 試験結果 | | |
| | | No1 | No2 | No3 |
| 識別番号 | | 200413-960165-1 | 200413-960165-2 | 200413-960165-3 |
| 乾燥時の質量 | g | 5352.9 | 5360.7 | 5372.9 |
| 吸水後の質量 | g | 5363.0 | 5368.8 | 5382.0 |
| 供試体の厚さ | cm | 10.2 | 10.1 | 10.2 |
| 供試体の巾 | cm | 10.0 | 10.1 | 10.1 |
| 供試体の長さ | cm | 19.9 | 19.9 | 19.8 |
| 破壊荷重又は最大荷重 | KN | 844 | 1,210 | 1,170 |
| 圧縮強さ | N/cm ² | 8,275 | 11,862 | 11,357 |
| 見掛比重 | g/cm ³ | 2.64 | 2.64 | 2.63 |
| 吸水率 | % | 0.19 | 0.15 | 0.17 |

| | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|--------|
| 平均値 | 圧縮強さ | 見掛比重 | 吸水率 |
| | 10,498 N/cm ² | 2.64 g/cm ³ | 0.17 % |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

■この試料は依頼者が持ち込んだものを試験した。

143939